

	« А Н Т И К О Р О З А » ЕООД		
	гр. Кнежа 5835, п. кутия 120, тел. (09132) 50 50, факс: (09132) 78 06 гр. София 1233, п. кутия 100, http://www.antikoroza.com		

« А Н Т И К О Р И Н – 1 »

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Консервационната пластична смазка «Антикорин - 1» е предназначена за временна защита от корозия на черни и цветни метали и метални изделия, при съхранение в закрити помещения и по време на транспорт.

Произвежда се на база минерално масло, инхибитори на корозията и други добавки.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ТС № АН 0501 - 02

ТИПИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Външен вид и цвят - хомогенна консистентна маса с тъмно кафяв цвят;
2. Температура на прокапване, °С – 56;
3. Лепливост при 40°С, % - 52;
4. Корозия върху метали при 100°С (Ст.3, мед, медни сплави) – издържа;
5. Колоидна стабилност, (% отделено масло) – 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ И НАЧИН НА РАБОТА

Смазката осигурява добри защитни свойства в промишлени райони със силно замърсена атмосфера, а така също и при морски условия със съдържание във въздуха на аерозоли на хлориди.

Смазката «Антикорин - 1» предпазва от корозия без изменение на металната повърхност в продължение на 60 месеца при съхранение в закрити складови помещения или под навес.

Консервационната смазка «Антикорин - 1» се нанася главно по три начина:

1. Нанасяне на разтопена смазка чрез потапяне.
2. Нанасяне на студена смазка чрез намазване с четка.
3. Нанасяне на предварително разтворена в органични разтворители смазка чрез шприцоване.

При нанасяне на смазката чрез потапяне тя се разтопява във вана при температура 80° С. Подлежащите на консервация детайли се потапят поотделно или на групи.

При нанасяне на смазката, предварително разтворена в органични разтворители (толуол, ксилол, минерален терпентин, солвант, нафта и др.) тегловното съотношение на смазката към разтворителя е 1:3. За нанасяне може да се използва пистолет за въздушно шприцоване с дюза най-малко 2 мм и налягане на въздуха 3 - 4 атмосфери.

ДЕКОНСЕРВАЦИЯ

Защитния филм се сменя с всички широко използвани разтворители от типа на бензините, производни на ароматните въглеводороди и други, ако е необходимо пълното му снемане. Деконсервацията може да се извърши и чрез изтриване с конци, парцали и др.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца от датата на производство.